



По-блъскава  
повърхност +

По-лесно  
приложение +

## SPRAY PLASTER PLUS

Лека гипсова мазилка, за еднослойно  
приложение върху бетонови, газобетонови  
и тухлени повърхности в закрити помещения

## Подготовка и изпълнение



1. Смесването на мазилката се извършва в машината, като на 10 кг мазилка Плюс се добавя 6 литра вода след което се разбърква.



2. Готовата консистенция се полага по стената на хоризонтални линии на необходимата дебелина.



3. Повърхността се изправя с трапецовиден мастар. Когато мазилката стегне достатъчно, повърхността се намокря обилно с гъба и се заглажда с маламашка.



4. Един час след последната обработка, повърхността се намокря повторно и се заглажда отново с маламашка за получаване на блъскава и безупречно гладка повърхност.

## Предимства

- Осигурува гладка и блъскава повърхност.
- Възможно е да се прилага по-големи дебелине.
- При грундирание с Rigips Rikombi-Kontakt осигурява добра връзка с основата - при полагане върху бетонни повърхности.
- Благодарение на специалната си структура осигурява по-дълго използване на шнека на машината.
- Не изисква допълнително шпакловане със сатен.

### Икономия на Време.

- Притежава високо ниво на слепване
- Не се образуват пукнатини
- Висока якост на натиск
- Осигурява топло и шумоизолация
- Пожароустойчив е
- Регулира нивото на влагата.

## Технически показатели

Обемно тегло

Съотношение

Отворено Време

Минимална дебелина на прилагане

Якост на огъване

Якост на натиск

Твърдост на готовата повърхност

Бодопогълщане

Разходна норма

Опаковка

710 кг/м<sup>3</sup>

60 % (5-6 л вода на 10 кг мазилка)

120 минути

10 mm

1,2 N/mm<sup>2</sup> или 12 kgf/cm<sup>2</sup>

4,2 N/mm<sup>2</sup> или 42 kgf/cm<sup>2</sup>

50 Shore D

26 %

8,5 кг/м<sup>2</sup> (за дебелина 10 mm)

35 килограмови полипропиленови торби

## Препоръки

- Температурата на помещението и повърхността, на която ще се прилага мазилката трябва да е не по-малка от 5°C.
- Инструментите за приложението на мазилката трябва да бъдат почиствани преди всяка употреба.
- Повърхностите върху, които ще се нанася мазилката трябва да са чисти от прах, масло и мръсотия.
- Преди полагането на мазилките, металните повърхности трябва да се третират срещу ръжда.
- През летния сезон (при високи температури) повърхността върху, която ще се полага мазилката, трябва задължително да се мокри обилно с вода.
- При бетонови повърхности за отлично слепване, повърхността трябва предварително да се третира с дълбоко проникващ грунд Rigips Rikombi-Kontakt.
- За да не се получават пукнатини, фугите и големите отвори трябва да се запълнят предварително.
- При свързването на различни материали (като тухли и бетон), където може да се получат движения трябва да се полага мрежка за мазилки.
- Да се гарантира постоянно налягане на вода в машината
- Минималната дебелина на приложение трябва да е 10 mm. Ако дебелината е между 10-55 mm се полага един слой. При полагането на 2 слоя, вторият се полага след изсъхването на първия.

## Условия за съхранение

Гипсовата машинна мазилка на Rigips Spray Plaster Plus трябва да се използва в срок от 6 месеца от датата на производство описана върху опаковъчната торба. Торбите трябва да се съхраняват в суха среда, без въздушни течения, на Биг Баг до 3 броя една върху друг.

## "СЕН-ГОБЕН КОНСТРАКШЪН ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ" ЕООД

София 1766, Бизнес Парк София, сграда 8Б, офис 705, тел.: 02/489 9500, факс: 02/489 9507  
Варна 9009, Бизнес Парк Варна, сграда Б-1, офис 402-3, тел.: 052/960 200, факс: 052/960 199

[www.rigips-bg.com](http://www.rigips-bg.com)