

Rimano® BIANCO

Гипсова мазилка и шпакловка за машинно и ръчно полагане

Предимства



Лесно полагане и шлайфане



Нисък разход на материал



Подходяща за машинно полагане

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Продукт съответстващ на БДС EN 13279.
Гипсова мазилка и шпакловка за вътрешни повърхности за ръчно и машинно полагане в слой от 1 до 5 mm.

ПРИЛОЖЕНИЕ

За шпакловка на варо-циментови и гипсови мазилки, както и за ремонт на стари шпакловки.

- Rimano® BIANCO може да се полага многослойно с интервал от 10-15 минути между слоевете;
- Позволява постигането на идеално гладки повърхности, готови за боя;
- За отлични резултати шпакловайте с Rigips® SUPER TOP.



Rimano® BIANCO

Гипсова мазилка и шпакловка за машинно и ръчно полагане

ПРИЛОЖЕНИЕ (продължение)

Разход: 0,9 kg/m²/mm в зависимост от гладкостта на основата.

Време за работа: около 75 минути в зависимост от попиваемостта на основата и околната температура.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ

Внимание!

Температурата на повърхностите, материала и въздуха в помещенията следва да бъде от +5°C до +35°C.

Изсипете 20 kg Rimano® BIANCO в съд с около 16 литра вода (никога обратното). След като материала напълно попие водата (около 3 минути) разбъркайте ръчно или с бъркалка до получаването на хомогенна пастообразна смес. Не разбърквайте втори път, тъй като това би могло да съкрати времето за свързване. Избягвайте добавянето на сух материал към вече готовата смес. При необходимост готовата смес може да бъде разрежена с добавянето на вода. Сместа лесно се разнася с мистрия. За най-добър резултат полагайте материала двуслойно (на 2 ръце). Вторият слой се полага преди напълното свързване/изсъхване на първия (10-15-минутен интервал между полагането на слоевете). За постигане на максимално гладка повърхност напръскайте с вода последния слой преди пълното свързване на материала и загладете.

ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ

Материалът следва да се транспортира и съхранява на сухо в оригиналните запечатани торби. При използване на част от материала торбата с останалия материал може да бъде затворена и съхранена на сухо за последваща употреба.

ОПАКОВКА

Полиетиленова торба 20 kg.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Срокът на съхранение е отбелязан на торбите.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Стандарт	CE EN 13279-1
Класификация	B1/50/2
Съставки	Гипс, минерални съставки, добавки
Клас горимост	A1
Зърнометрия	99% под 200µm
Якост на прилепване (към бетон)	≥ 0,1* N/mm ²
Якост на огъване	> 1* N/mm ²
Якост на натиск	> 2* N/mm ²
Време за работа	Приблизително 75 мин
Съотношение мазилка/вода	20kg Rimano® BIANCO/14.5 литра вода
Разходна норма	0.9 kg/m ² /mm
Палет	54 торби/ 1107 kg

Параметрите на продукта, са валидни при температури от 23±2°C и относителна влажност на въздуха от 50±5%.

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.